

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AB09.B.00280

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003810

ООО "Приматек". ОГРН 1164704064030.

Адрес: 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28.
Тел./факс: +7 (812) 960 03 61/ 62/ 63/ 64/ 65, e-mail: info@primatек.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Приматек". ОГРН 1164704064030.

Адрес: 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28.
Тел./факс: +7 (812) 960 03 61/ 62/ 63/ 64/ 65, e-mail: info@primatек.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное конструктивное покрытие «PRIMATHERM C+», выпускаемое по ТУ 20.30.12-002-05045898-2017.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 20.30.12.130.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
см. приложение на бланке №0003831.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №410P/7ГИ-17, 411P/7ГИ-17, 412P/7ГИ-17 от 13.10.2017г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №151-РА от 28.08.2017г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.12-002-05045898-2017.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.10.2017

по 13.10.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АБ09.В.00280

(обязательная сертификация)

№ 0003831

Огнезащитное конструктивное покрытие «PRIMATHERM C+», выпускаемое по ТУ 20.30.12-002-05045898-2017, обеспечивает следующие группы огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009:

- 3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин.)

при испытании на балке №20 (приведенная толщина металла 3,4мм), нанесенного на антикоррозионный грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) или PRIMALKYD Fast Primer (ТУ 2312-005-38537547-2014, производитель ООО "Приматек", Россия), толщиной сухого слоя 0,05мм, обработанным материалом огнезащитным «PRIMATHERM C+» толщиной сухого слоя 3,25 мм.

- 2-я группа огнезащитной эффективности (120 мин.)

при испытании на балке №20 (приведенная толщина металла 3,4мм), нанесенного на антикоррозионный грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) или PRIMALKYD Fast Primer (ТУ 2312-005-38537547-2014, производитель ООО "Приматек", Россия), толщиной 0,05мм, обработанным материалом огнезащитным «PRIMATHERM C+» толщиной сухого слоя 3,36 мм.

- 1-я группа огнезащитной эффективности (150 мин.)

при испытании на балке №20 (приведенная толщина металла 3,4мм), нанесенного на антикоррозионный грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) или PRIMALKYD Fast Primer (ТУ 2312-005-38537547-2014, производитель ООО "Приматек", Россия), толщиной 0,05мм, 05мм, обработанным материалом огнезащитным «PRIMATHERM C+» толщиной сухого слоя 3,51 мм.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия