

№ 001607



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 07.02.2019 г по 06.02.2024 г.

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.H00530

Код ОКПД 2 20.30.11.120

Код ТН ВЭД 3208209000

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Приматек», (ООО «Приматек»). ОГРН 1164704064030. Адрес: 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28, телефон: +7-812-960-03-64

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Приматек», (ООО «Приматек»). ОГРН 1164704064030. Адрес: 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28, телефон: +7-812-960-03-63

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ОГРН 5167746487519). 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, cdckp@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Краска огнезащитная для стальных конструкций марки «PRIMATHERM WB», выпускаемая по ТУ 2316-016-38537547-2015 «Огнезащитная краска PRIMATHERM WB. Технические Условия» от 01.09.2015 года. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1) См. приложение бланк № 001608

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0687/1Ц-С-2 от 06.02.2019г., № 0687/2Ц-С-2 от 06.02.2019г.
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ»
№ ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-016-38537547-2015 «Огнезащитная краска PRIMATHERM WB. Технические Условия» от 01.09.2015 года.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



М.П.

№ 001608



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00530

Время достижения критической температуры (500 °С) для металлической колонны нормального двутаврового сечения №45Б2 (ГОСТ 26020-83) приведенная толщина металла 5,8 мм с огнезащитной краской «PRIMATHERM WB» при толщине сухого слоя 0,61 мм и расходе 1,23 кг/м² (без учёта потерь) и «PRIMATAN Top 40» при толщине сухого слоя 0,06 мм и расходе 0,15 кг/м² (без учёта потерь), предварительно обработанной антикоррозионным грунтом PRIMALKYD Fast Primer, толщиной сухого слоя 0,05 мм и составляет не менее 60 минут (4-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009)

Время достижения критической температуры (500 °С) для металлической колонны нормального двутаврового сечения №45Б2 (ГОСТ 26020-83) приведенная толщина металла 5,8 мм с огнезащитной краской «PRIMATHERM WB» при толщине сухого слоя 1,60 мм и расходе 2,72 кг/м² (без учёта потерь), и «PRIMATAN Top 40» при толщине сухого слоя 0,06 мм и расходе 0,15 кг/м² (без учёта потерь), предварительно обработанной антикоррозионным грунтом PRIMALKYD Fast Primer, толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 90 минут (3-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

