



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00251/21

Серия RU № 0270984



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМАТЕК», место нахождения: 188306, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ГОРОД ГАТЧИНА, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЗОНА-1, КВАРТАЛ 3 ПЛ-КА 1 КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 28, адрес места осуществления деятельности: 188306, РОССИЯ, Ленинградская область, город Гатчина, Промзона 1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, ОГРН: 1164704064030, номер телефона: +78129600361, адрес электронной почты: info@primatek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМАТЕК», место нахождения: 188306, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ГОРОД ГАТЧИНА, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЗОНА-1, КВАРТАЛ 3 ПЛ-КА 1 КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 28, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188306, РОССИЯ, Ленинградская область, город Гатчина, Промзона 1, квартал 3, площадка 1, корпус 2.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное конструктивное покрытие марки «PRIMATHERM C+», нанесенное согласно Инструкции по применению «Системы покрытий PRIMALKYD Fast Primer+ PRIMATHERM C+ PRIMATAN TOP 40» в составе согласно Приложению №1 на 1 листе, (бланк №0696138), выпускаемое по ТУ 20.30.12-002-05045898-2017 с изм.1 «Огнезащитная краска PRIMATHERM C+». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-113/04-2021, выданного 29.04.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-063/03-2021, выданного 15.03.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 081-СС/03-2021, выданного 05.03.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением №1)». Группы огнезащитной эффективности согласно Приложению № 1 на 1 листе (бланк №0696138). Условия хранения продукции: хранить в закрытых складских помещениях. Температурные режимы хранения устанавливаются согласно требованиям технической документации для компонента системы: в закрытой заводской таре в сухом отапливаемом помещении при температуре от +5 °C до +40 °C на расстоянии не менее 1,5 м от источников отопления. Гарантийный срок хранения краски – 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Срок службы огнезащитной обработки (гарантийный срок эксплуатации) не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.05.2021 ПО 10.05.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Зинина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00251/21

Серия **RU** № **0696138**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное конструктивное покрытие марки «PRIMATHERM C+», нанесенное согласно инструкции по применению «Системы покрытий PRIMALKYD Fast Primer + PRIMATHERM C+ PRIMATAN TOP 40» в составе: - грунт марки «PRIMALKYD Fast Primer», толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм (выпускаемого по ТУ 2312-005-38537547-2014 с изм. 1-4) - огнезащитное конструктивное покрытие марки «PRIMATHERM C+», толщиной сухого слоя не менее 3,3 мм, расходом 3,16 кг/м², без учета потерь; - покрывной эмали марки «PRIMATAN TOP 40», толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм (выпускаемой по ТУ 2312-009-23354769-2008). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин. (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности). - грунт марки «PRIMALKYD Fast Primer», толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм (выпускаемого по ТУ 2312-005-38537547-2014 с изм. 1-4) - огнезащитное конструктивное покрытие марки «PRIMATHERM C+», толщиной сухого слоя не менее 4,20 мм, расходом 3,99 кг/м², без учета потерь; - покрывной эмали марки «PRIMATAN TOP 40», толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм (выпускаемой по ТУ 2312-007-38637547-2014 с изм. № 1-3). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин. (обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности). - грунт марки «ГФ-021», толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм (выпускаемого по ГОСТ 25129-82); - огнезащитное конструктивное покрытие марки «PRIMATHERM C+», толщиной сухого слоя не менее 3,3 мм, расходом 3,16 кг/м², без учета потерь; - покрывной эмали марки «PRIMATAN TOP 40», толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм (выпускаемой по ТУ 2312-007-38637547-2014 с изм. № 1-3). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин. (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности).	ТУ 20.30.12-002-05045898-2017 с изм.1 «Огнезащитная краска PRIMATHERM C+»
	- грунт марки «ГФ-021», толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм (выпускаемого по ГОСТ 25129-82); - огнезащитное конструктивное покрытие марки «PRIMATHERM C+», толщиной сухого слоя не менее 4,2 мм, расходом 3,99 кг/м², без учета потерь (выпускаемый по ТУ 20.30.12-002-05045898-2017 с изм.1); - покрывной эмали марки «PRIMATAN TOP 40», толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм (выпускаемой по ТУ 2312-007-38637547-2014 с изм. № 1-3). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин. (обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности).	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Федорова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)